

:: EPOXY LIGHT PRIMER A + B

Beschrijving:

Is een hoogwaardige 2 componenten epoxy primer op polyamidebasis. De doorgeharde laag heeft een zeer hoog weerstandvermogen en is een goede barrière tegen water. De uitgeharde laag laat geen water (damp) door. Hoeft niet geschuurd te worden tussen de lagen. Verkrijgbaar in 750 ml, 3 lt en 5 lt verpakkingen in wit en 750 ml, 3 lt en 15 lt in grijs.

Toepassing:

Het product wordt toegepast op harde ondergronden als bescherm laag tegen water, op polyester als osmose-preventie en op metaal als bescherming tegen roest. Light Primer kan ook toegepast worden op multiplex, hardhout en aluminium. Is een goede grondlaag voor lakken en antifouling.

<i>Gegevens bij levering:</i>	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	wit- grijs	wit
Viscositeit:	> 9054 mm	> 9054 mm
Soortelijk gewicht:	ca. 1,50 gr/cm ³	ca. 0,93 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar	vloeibaar
<i>Technische gegevens:(A + B)</i>		
Verbruik:	ca. 10-12 m ² /lt	
Shore:	niet van toepassing	

Verwerking:

Afhankelijk van de ondergrond en kwaliteit, zandstralen of schuren. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Alleen verwerken vanaf 10°C. Meng de beide componenten in een 5/1 volumeverhouding en verwerk deze binnen de 4-6 uren. Droog na 3-4 uren bij 20°C. Doorgehard na 7 dagen.

Bij gebruik als primer voor antifouling dient de eerste antifoulinglaag over de laatste laag Light Primer worden aangebracht, terwijl deze primerlaag nog kleverig is. (bij 20°C ca. 1-2 uren) Wanneer deze tijd wordt overschreden, dient de Light Primer-laag of geschuurd (korrel 180) te worden of dient een nieuwe dunne primerlaag aangebracht te worden (om schuren te vermijden).

Indien het product als hechtgrondering wordt gebruikt, dient de eerste laag 30-50% verdund te worden met epoxy-verdunner. De volgende laag kan onverdund worden aangebracht (of tot 5-25% verdunnen voor een betere vloeï bij kwastverwerking en 5-50% bij pistoolverwerking).

Wanneer er geplamuurd dient te worden, is het aan te raden dit na de eerste verdunde Light Primer-laag te doen (hechtgrondering).

Tip: wanneer Light Primer voor de 2e keer wordt aangebracht, kunt u het product inkleuren met 1 à 2 druppels epoxy pigment (of PU-pigment) per liter. Zo kunt u goed controleren of u alles geschilderd heeft. U kunt ook afwisselend eerst een laag witte en dan een laag grijze lightprimer aanbrenge.

Op polyesterboten dringt Light Primer goed in de poriën indien de eerste laag verdund en met een kortharige kwast (rol mohair) wordt aangebracht, ook wanneer er vervolgens gespoten wordt.

Veiligheid:

Bevat xyleen (isomerenmengsel) en is ontvlambaar. Het is schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Irriterend voor de ogen. Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Het is aangeraden om een koolstoffiltermasker te dragen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: verdunner voor lightprimer of reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.