

## ::: HECHTINGSPASTA KL1

### *Beschrijving:*

Is een 2 componenten, witte, gevulde en voorversnelde verlijmingspasta op basis van ortho -hars. Uitermate geschikt voor het verlijmen met een goede slagvastheid en een bestendigheid tegen de meeste verdunde chemicaliën. Verkrijgbaar in 25 kg verpakkingen.

### *Toepassing:*

Vindt zijn toepassing in de carrosseriesector, botenbouw, vormstukken, enz. Voor het vastzetten, uitvullen en radiusvorming bij o.a. schotten, spanten, rompverbindingen, enz.

Voor snelle en duurzame verlijmingen van GVK, laminaat, PVC-schuim, PU-schuim, hout, beton en aluminium en steen.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	wit
Viscositeit	20000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,36 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta/thixotroop

### *Technische gegevens:*

Verbruik	0,5 - 1 kg/m <sup>2</sup>
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

De ondergrond moet steeds droog, stof- en vetvrij zijn. Meng de polyester met 2-3% Mekp harder en breng dit mengsel aan met een rubberspatel. Kan reeds na 2-3 uren belast worden.

Potlife: 9-24 min. bij 20°C met 2% Mekp en 8 min. bij 28°C.

Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife.

Verwerkingstemp.: 15-20 °C. Bij het verlijmen van laminaten, gemaakt van LSE-harsen en ouder dan 24 uren, dient er eerst geschuurd te worden om opnieuw hechting te verkrijgen.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.