

:: HECHTINGSPASTA KL-12

Beschrijving:

Is een 2 componenten, voorversnelde , glasvezel gevulde en elastische verlijmingspasta op basis van orthofthaal polyesterhars. Heeft een lage krimp en hoge rek tot breuk. Voor een snelle en duurzame verlijming van o.a. PUR, PVC, balsa hout, steen, aluminium, metaal, polyesterdelen en phenolschuim. Verkrijgbaar in 30 kg verpakkingen.

Toepassing:

Vindt zijn toepassing in de carrosseriesector, botenbouw, vormstukken, enz. Voor het vastzetten, invullen en radiusvorming bij o.a. schotten, spanten, rompverbindingen, enz. De uitgeharde lijmverbinding heeft een goede slagvastheid en is bestand tegen vocht en de meeste verdunde chemicaliën.

Gegevens bij levering:

Kleur	Rose transparant
Viscositeit	15000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,30 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik:	0,5 - 1 kg/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

De ondergrond moet steeds droog, stof- en vetvrij zijn. Meng de polyester met 1-3% Mekp harder en breng dit mengsel aan met een rubberspatel. Kan reeds na 2-3 uren belast worden.

Potlife: 10-15 min. bij 20°C. Verwerkingstemp.: 18-25°C.

Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife.

Bij het verlijmen van laminaten, gemaakt van LSE (low styrene emissie = paraffine)-harsen en ouder dan 24 uur, dient er eerst geschuurd te worden om opnieuw een aanhechting te verkrijgen.

Doorharding na 24 uren.

Kan eventueel extra versneld worden met 0,5-1,5 % cobalt. Nooit cobalt rechtstreeks met Mekp harder vermengen, wel afzonderlijk in het hars.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.