

:: H35 ISO HARS LSE

Beschrijving:

H35 ISOHARS LSE is een isoftaalhoudend, thixotroop, voorversneld polyesterhars. Bevat een LSE-additief voor een verminderde styreenemissie. Verkrijgbaar in 5, 20 en 225 kg

Toepassing:

Speciaal ontwikkeld hars voor laminaten in zwembad voor zowel de verwerking met rol, kwast of spuitpistool in combinatie met glasvezel.

Gegevens bij levering:

Kleur	transparant
Viscositeit	550 – 650 mPa's
Soortelijk gewicht	ca 1,1gr/cm ³
Houdbaarheid	3 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	1,2kg/m ² (450gr mat)
Shore	/

Verwerking:

Meng het hars met 1-3% Mekp harder.

Potlife: ca 20 min bij 25°C en ca 40 min bij 20 °C. Verwerkingstemp.: 18-25°C.

Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife.

Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.