

::: PUR MC 5 A+B

Beschrijving:

MC5 is een 2 componenten polyurethaan gietsysteem, niet-gevuld met geringe reukontwikkeling en een snelle uitharding, die kan gemengd worden met verschillende vulstoffen. De viscositeit van de twee componenten is in bijzonder laag gehouden om deze zodoende te kunnen vullen met de vulstoffen. Verkrijgbaar in 2 kg en 20 kg verpakkingen.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle soorten mallen en modellen. Multicast is eenvoudig in gebruik, heeft een zeer goede uitharding ook in dunne lagen. Zéér snelle uitharding; hoge temperatuurbestendigheid.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.(Iso 3)</u>
Kleur:	crème	geelachtig
Viscositeit:	35 mPa's	75 mPa's
Soortelijk gewicht:	0,9 gr/cm ³	1,10 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 mnd in gesloten verpakking	6 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik : afhankelijk van toepassing

Shore : +- D78

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak. Verdeel eventuele vulstoffen over de beide componenten en meng grondig. Meng afzonderlijke componenten goed voor gebruik.

Mengverhouding : 100/100 gewichtsdelen.

Potlife: 2 à 3 min. Uithardingstijd 25 min. bij 4-5 mm.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.