

::: PVC PRIMER + MEKP

Beschrijving:

Is een 2 componenten, voorversnelde primer op basis van iso-neopentylglycolzuur. Geeft een verbeterde hechting op PVC. Verkrijgbaar in 0,25 kg + mekp en 1kg + mekp.

Toepassing:

Hechtingslaag voor het lamineren op PVC. Als extra waterdichting, afwerkings- en chemicaliënbestendige laag. Kan aangebracht worden op alle skimmers, inspuitsstukken, lichthouders, ... om hierop verder te werken met polyester/vinylester en glasmat.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos/rose
Viscositeit	800 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,1 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	250-300 gr/m ² per laag
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Meng het hars met 2-3% Mekp harder. Borstel of rol dit zo dik mogelijk uit. Potlife: ca. 15-20 min. bij 20°C. Maak steeds kleine hoeveelheden aan, in verhouding tot de potlife. Het hars blijft licht kleverig zodat er een betere hechting met het laminaat. Overwerkbaar na 1-2 uren. Verwerkingstemp.: 18-25°C.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.) Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.