

## :: BIO EPOXY-CARDOLITE B-comp. 2009 HSF

### **Beschrijving:**

Is een heldere epoxy verharder volgens de laatste stand der techniek op basis van phenalkamine. Kan in combinatie met het hars Formulite 2500A verwerkt worden. Verkrijgbaar in 1 kg verpakking.

### **Toepassing:**

Als midden viskeus en midden reactief hars voor het vervaardigen van coatings of gietharsen met zelf-egaliserende eigenschappen. Wordt toegepast in vloercoatings of verfsystemen voor algemene toepassingen.

### **Gegevens bij levering:**

Kleur  
Viscositeit  
Soortelijk gewicht  
Houdbaarheid  
Consistentie

#### **B-Comp**

transparant  
< 1000 mPa's  
ca. 0,989 gr/cm<sup>3</sup>  
12 mnd in gesloten verpakking  
dun vloeibaar

### **Technische gegevens: (A+B)**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Verbruik: | Afhankelijk van toepassing |
| Shore:    | niet van toepassing        |

### **Verwerking:**

Meng de epoxy cardolite 2500A met de epoxy cardolite 2009HSF in een 100 – 28,5 gewichtsverhouding. Potlife: 54 min. bij 23°C. Droog na 6-8 uren. Volledige doorharding na 7 dagen. Aanbrengen met een borstel of rol of door te gieten.

### **Veiligheid:**

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)