

:: G4 VERZEGELINGSLAAG

Beschrijving:

1 component oplosmiddelhoudende PU-hars die reageert op de luchtvochtigheid. G4 VERZEGELING is een beperkt UV-bestendige (vergeeft met de tijd), maar uiterst krasvaste, hoogglanzende vernis die bestand is tegen oplosmiddelen en chemicaliën. Wordt tevens als bescherm laag gebruikt. Verkrijgbaar in 250 ml, 0.5 lt, 1 lt, 5 lt, 10 lt en 200 lt verpakkingen.

Toepassing:

1/ Als verzegelingslaag op hout om de vochtigheid tegen te houden. Kan ook als roetisolator bij een afgebroken schouw gebruikt worden.

2/ Als hoogglanzende vernis voor hout en steen. Hardt kleefvrij uit en versterkt stuivende betonvloeren of vermolmd hout.

3/ Als bescherming/verzegeling voor metaal tegen oxidatie en roestvorming (bv benzinetank)

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos
Viscositeit	150 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,05 gr/cm ³
Houdbaarheid	2 jaren in gesloten verpakking
Consistentie	dun vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	8-10 m ² per liter afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng de G4 verzegeling aan met een borstel of rol. Bij toepassing in een benzinetank dient u dit in te gieten en te trommelen (best in 2 -3 lagen) Stofvrij na 1 uur. Overschilderbaar van zodra oppervlak kleefvrij is. (2-4 uren) Max. wachttijd voor het overschilderen is 48 uren. Wachttijd tussen de lagen 2-4 uren.

Opgelet: Eens geopende verpakkingen dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere uitharding in het blik te voorkomen. Eventueel overschot overgieten in een kleine verpakking zodat er geen lucht aankomt.

Giet gebruikt product niet terug in de verpakking.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig
Zorg steeds voor voldoende ventilatie en draag een filtermasker voor de vrijkomende solventen.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.