

## :: EPOXY PRIMER ANTICORROSIE A + B

### Beschrijving:

Is een hoogwaardige 2 componenten solventvrije epoxy primer op aminebasis. De doorgeharde laag heeft een zeer hoog weerstandvermogen en is een goede barrière tegen water. De uitgeharde laag laat geen water(damp) door.

Verkrijgbaar in 750 ml en 7,50 lt verpakkingen.

### Toepassing:

Het product wordt toegepast op harde ondergronden als bescherm laag tegen water, op polyester als osmose-preventie en op metaal als bescherming tegen roest.

<u>Gegevens bij levering:</u>	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur	rood	amber
Viscositeit	> 20,5 cSt	nvt
Soortelijk gewicht	ca. 1,55 gr/cm <sup>3</sup>	ca. 0,93 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	24 mnd in gesloten verpakking	24 mnd in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

### Technische gegevens:(A + B)

Verbruik	ca. 11-12 m <sup>2</sup> /lt
Shore	niet van toepassing

### Verwerking:

Afhankelijk van de ondergrond en kwaliteit, zandstralen of schuren. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Alleen verwerken vanaf 15°C. Meng beide componenten in een 4/1 volumeverhouding en verwerk dit mengsel binnen de 2-3 uren. Aanbrengen met rol of kwast. Handdroog na 5 uren bij 20°C. Schuurbaar na 24 uren. Doorgehard na 7 dagen. Overschilderbaar na min. 5 uren en max. 30 dagen. U Brengt best 2-4 lagen aan voor een optimale verzegeling. Indien er nadien Seaguard fouling stop wordt aangebracht, dient u eerst een laag Light Primer aan te brengen.

Voor het te waterlaten dient de ANTICORROSIEPRIMER minstens 7 dagen door te harden (20°C)

### veiligheid:

Irriterend voor de ogen. Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Het is aangeraden een koolstoffiltermasker te dragen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet voor grote oppervlakken en woon- en verblijfruimten. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: verdunner epoxy of reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.