

:: BIO EPOXY CARDOLITE 2002 B-COMP

Beschrijving:

Is een epoxy verharder volgens de laatste stand der techniek voor gebruik bij Cardolite A-component 2500 A. Verkrijgbaar in 2 kg verpakkingen.

Toepassing:

Als laag viskeus en midden reactief hars voor het vervaardigen van GVK en CVK onderdelen. Wordt toegepast in de modelbouw, vliegtuigbouw en herstelling van composieten in combinatie met carbon en kevlar weefsels. Zeer goede waterbestendigheid en chemische resistentie tegen alkalische- en zuuroplossingen.

Gegevens bij levering:

	<u>B-Comp</u>
Kleur:	transparant geel
Viscositeit:	260-600 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 0,99-1,01 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	dun vloeibaar

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik:	A.V.T.
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Meng de beide componenten in een 100-50 gewichtsverhouding. Potlife: 60 min.component. Volledige doorharding na 7 dagen. Aanbrengen met een borstel of rol. Kan ook gebruikt worden voor vacuüminfusie.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor aceton) of bio cleaner.