

:: BESA URKI B-KOMP HARDER E-225 (traag)

Beschrijving:

Is de harder voor de 2 componenten duurzame, goed dekkende en iets elastische PUR-lak voor het afwerken van hout, glas, kunststof, metaal en non-ferro metalen. Zeer goed bestand tegen zon, water, chemicaliën en verdunde zuren en logen. Behoudt zijn (satijn)glans en is UV-bestendig. Heeft een M1 brandvertragende werking volgens UNE 23727-90 en is F1 geklasseerd volgens NF- F-16101. De verharder is afzonderlijk leverbaar in 250 ml, 1lt, 2,5 lt en 5 lt verpakking. Bij de kleine verpakkingen wordt standaard een harder bijgeleverd.

Toepassing:

Als afwerklaag voor verschillende toepassingen aan boot, bouw en modelbouw. Kan zowel met borstel, rol als met spuitpistool verwerkt worden. Bij verspuiten dient men evenwel 10-20% te verdunnen met Urkisol 8229.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp.</u>	<u>B-Comp.</u>
Kleur:	kleurloos / Ral kleur	kleurloos
Viscositeit:	800 mPa's	800 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,35 gr/cm ³	ca. 1,07 gr/cm ³
Houdbaarheid:	24 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	10-11 m ² /liter
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Nooit in de volle zon verwerken. Meng de afzonderlijke componenten goed voor gebruik. Meng beide componenten in een 2/1 (urki voc) of 3/1 (urki-nato)volumeverhouding, afhankelijk van het type lak.. Laat dit mengsel circa 15 min. rusten en verwerk dit dan binnen de 5 uren. Wachtijd tussen de lagen 3-4 uren. Stofdroog na 30 minuten, kleefvrij na 3-4 uren. Als extra hechtingslaag voor poreuze ondergronden kan u de primer G4 gebruiken, voor aluminium of RVS ondergronden gebruikt u de epoxy lightprimer. Spuitdruk : 2,5-4 bar bij een opening van 1,5-1,8 mm.

Opgelet: een té hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot de vorming van luchtbellens aan het oppervlak. Harder nooit alleen gebruiken, wel steeds in combinatie met de lak

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)