

::: EPOXY FIBREGLASS FILLER GRIJS A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten oplosmiddelvrije vezel versterkte plamuur op basis van epoxy. Deze plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 10 mm zonder te krimpen.
Verkrijgbaar in 750 kg en 7.5 kg verpakkingen.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het repareren van beschadigingen boven en onder de waterlijn van staal, hardhout, polyester en beton. Uitstekend geschikt voor osmose-reparatie bij polyesterboten.
Aluminium-, staal- en GVK-ondergronden het beste eerst met Epoxy Light Primer voorbehandelen.

Gegevens bij levering:	A-comp	B-comp
Kleur	wit	licht grijs
Viscositeit	80000 mPa's	80000 mPa's
Soortelijk gewicht	1,55 g/cm ³	1,55 g/cm ³
Houdbaarheid	24 mndn in gesloten verpakking	12 mndn in gesloten verpakking
Consistentie	pasta	pasta

Technische gegevens:

Verbruik 3,7 m² bij 200 micron laagdikte
Shore niet van toepassing

Verwerking:

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Meng de beide componenten in een 2/1 volumeverhouding of 100:50 in gewicht en verwerk deze binnen de 50 min bij 20°C. Breng aan met een spatel. Afhankelijk van de ondergrond en kwaliteit, zandstralen, schuren of light primer gebruiken. Schuurbaar na 16 uren bij 20°C. Nooit verwerken onder de 10°C.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)