

:: PUR TYPE 2 B-COMP.

Beschrijving:

Is een verharder (B-component) voor alle PUR-schuimen. Is een isocyanaat dat steeds in combinatie met een polyol dient verwerkt te worden. Is de harder voor HR-AT, H75, H200, H400, B70. Verkrijgbaar in 1 kg, 5 kg, 10 kg en 250 kg verpakkingen.

Toepassing:

Voor het verkrijgen van een polyurethaanschuim volgens de specificaties van het A-component. CFK-vrij drijfmiddel.

Gegevens bij levering:

Kleur:	bruin
Viscositeit:	100-200 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca 1,23 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	afhankelijk van het A-component
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Meng beide componenten in de respectievelijke gewichtsverhouding en gieten het mengsel in de vorm of ruimte. Ook de potlife is afhankelijk van het A-component. Zorg voor een verwerkingstemperatuur van +18°C tot +25°C. Stockeer het schuim tussen +10 en +22°C. Mengen gebeurt het beste met een mechanische menger.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Opgelet: verpakking kan onder druk staan.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.