

:: FERRO GLAS + BPO

Beschrijving:

Is een 2 componenten glasvezel gevulde vulplamuur. Goed schuurbaar, met weinig krimp en blijft niet kleverig aan het oppervlak. Specifiek voor diepe opvullingen. Kan in elke gewenste dikte worden aangebracht. Verkrijgbaar in 1,8 kg verpakking.

Toepassing :

Goed schuurbare vulplamuur met een verbeterde vul- en uitstrijkbaarheid. Heeft een rechtstreekse hechting op metaal en GVK. Kan afgewerkt worden met fijne afwerkplamuur b.v. FEW, Soft of Multi en vervolgens met een aangepast laksysteem.

Gegevens bij levering:

Kleur	groen
Viscositeit	40.000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1.80 gr/cm ³
Houdbaarheid	6-8 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta / thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van laagdikte
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Meng de plamuur met 2-3% BPO harder en breng dit mengsel aan met een spatel.

Potlife: 4-5 min. bij 20°C. Minimum verwerkingstemp.: 10°C.

Kan reeds na 20 à 30 min. geschuurd worden.

Na uitharding bestand tegen temperaturen tot 80°C..

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.