

## PUR LAK 1015 A+B

### *Beschrijving:*

Is een 2 componenten, duurzame, iets elastische PU-lak voor het afwerken van polyester, hout, glas, kunststof, metaal en non-ferro metalen. Uitermate bestand tegen zon, water, chemicaliën en verdunde zuren en logen. Behoudt zijn hoge glans en is UV-bestendig. De lak is verkrijgbaar in vijf basiskleuren. Verkrijgbaar in 750 ml of 15 lt verpakkingen.

### *Toepassing:*

Als afwerklaag voor verschillende toepassingen aan de boot in de bouw en de modelbouw; kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Hoge krasvastheid en glansgraad na uitharding. Kan best met een borstel worden aangebracht. Indien u wenst te rollen, een aangepast lakrol gebruiken en nadien eventueel met de kwast overheen gaan. Hierdoor vermijdt u een structuur aan het oppervlak.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	Wit, marine blauw, grijs, zwart, ecru, groen, rood.
Viscositeit	800 mpa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,00 - 1,10 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

### *Technische gegevens:*

Verbruik	80 gr/m <sup>2</sup>
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Meng de afzonderlijke componenten goed voor gebruik. Voeg de verharder in een 2:1 volumedelen toe. Bij borstel en rolapplicatie kunt u best 15-20 % verdunner toevoegen (wit en ecru tot 25 %). Voeg na het mengen van de beide componenten de verdunner toe en laat dit mengsel een tiental minuten staan voor het te gebruiken.

1-3 lagen aanbrengen met een wachttijd tussen de lagen van min. 4 uren tot maximaal 2 dagen.

Verwerkingstijd: +-3 uren bij 20°C. Stofdroog na 2 uren.

Bij spuitapplicatie dient u tot 50% spuitverdunner toe te voegen. Gebruik een nozzle van 1,3 - 1,4 met een werkdruk van 2-3 bar.

Volledige doorharding wordt bereikt na 7 dagen bij 20°C.

Houd bij een verhoogde luchtvochtigheid (meer dan 60%) rekening met te houden mogelijke vorming van kleine blaasjes aan het oppervlak.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.