

## :: ESTOVOSS STANDARD

### *Beschrijving:*

Is een 1 component solventhoudende PU-hars dat reageert op de luchtvochtigheid. Satijnglanzende verf voor garagevloeren, kelders, werk- en hobbyplaatsen. Beperkt UV-bestendig. Leverbaar in 1 lt, 5 lt en 10 lt verpakkingen.

### *Toepassing :*

Als waterdichting voor poreuze ondergronden. Eindlaag voor beton, metaal voor binnen. Bij pas gegoten beton dient u minstens 28 dagen te wachten alvorens u G4 Primer en vervolgens Estovoss aanbrengt. Eenvoudig in onderhoud. Hoogwaardige afwerking voor kelders en garages. Bestaat enkele in een grijze kleur +- Ral 7001.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	grijs
Viscositeit	250 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,5 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

### *Technische gegevens:*

Verbruik	300 gr/m <sup>2</sup> /1 <sup>ste</sup> laag (=200 ml) + 200 gr/m <sup>2</sup> /2 <sup>de</sup> laag (=130 ml)
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng onze primer G4 aan met een borstel of rol. Na 2-4 uren (max. 12) kan Estovoss aangebracht worden.

Breng Estovoss aan met borstel of rol. Deze is stofdroog na 2 uren. Wachtijd tussen de lagen: 6 à 8 uren met een max. van 12 uren. Kan eventueel verdund worden met max. 10% PU-verdunner. Beloopbaar na 6 uren, licht belastbaar na 12 uren en volledig doorgehard na 7 dagen. U kan gebruik maken van ons antislipgranulaat om het oppervlak antislip te maken. Goed oproeren voor gebruik. Raadplaag ons verwerkingsblad voor verdere info.

Opgelet voor eens geopende verpakkingen; deze dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere uitharding in het blik te voorkomen. Eventueel overschot overgieten in een kleinere verpakking. Indien zich velvorming voordoet gelieve deze dan eerst zorgvuldig te verwijderen.

Opgelet: een te hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot vorming van luchtbellen aan het oppervlak.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton)

Opgelet: is licht ontvlambaar.