

:: FILL 21-1 + BPO

Beschrijving:

Is een 2 componenten vulplamuur op polyesterbasis met een goede schuurbaarheid en universeel in toepassing. Zowel om op te vullen als om af te werken. Na uitharding verkrijgt u een kleefvrij oppervlak.

Verkrijgbaar in verpakkingen van 2 kg.

Toepassing:

Goed schuurbare en eenvoudig aan te brengen vulplamuur voor hout, GVK, beton, metaal of gegalvaniseerde plaat en aluminium (goed opschuren). Als afwerking van beschadigde polyester of carrosseriedelen. Kan afgewerkt worden met een aangepast laksysteem.

Gegevens bij levering:

Kleur	beige
Viscositeit	40000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,87 gr/cm ³
Houdbaarheid	6-8 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta / thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Meng de plamuur met 2-3% BPO harder en breng dit mengsel aan met een spatel. Kan reeds na 20 à 30 min. geschuurd worden.

Verwerkingstijd: 3-4 min. bij 20°C. Minimale verwerkingstemp.: 10°C. Na uitharding bestand tegen temperaturen tot 80°C. Maximaal aanbevolen laagdikte is 5 mm.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger voor aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.