

## ::: EPOXY UNIVERSAL FILLER GRIJS A+B

### *Beschrijving:*

Is een 2 componenten epoxy afwerkplamuur voor het opvullen van oneffenheden en gaatjes in polyester, epoxy of hout voor zowel boven als onder de waterlijn van de boot.

### *Toepassing:*

Voor het uitplamuren aan o.a. boot of vormstukken. Krimprijke en goed schuurbare, snelhardtende afwerkplamuur. Heeft een uitstekende hechting op hout, metaal, GVK, aluminium, PU-schuim en andere kunststofondergronden.

| <i>Gegevens bij levering:</i>   | <u>A-comp.</u>                          | <u>B-comp.</u>                |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Kleur                           | wit                                     | grijs                         |
| Viscositeit                     | 40000 mPa's                             | 40000 mPa's                   |
| Soortelijk gewicht              | ca. 1,65 gr/cm <sup>3</sup>             | ca. 1,55 gr/cm <sup>3</sup>   |
| Houdbaarheid                    | 24 mnd in gesloten verpakking           | 24 mnd in gesloten verpakking |
| Consistentie                    | pasta/thixotroop                        | pasta/thixotroop              |
| <br><i>Technische gegevens:</i> | <br>(A+B)                               |                               |
| Verbruik                        | 3,2 kg bij een laagdikte van 200 micron |                               |
| Shore                           | Niet van toepassing                     |                               |

### *Verwerking:*

Meng de beide componenten in een 2/1 in volumeverhouding of een 100:44 gewichtsverhouding. Potlife: ca. 40 min. bij 20°C en een min. temp. van 10°C. Droog na 15 uren bij 20°C en volledig uitgehard na 7 dagen. Aanbrengen met een spatel op een zo droog mogelijke stof- en roestvrije ondergrond, in een maximale laagdikte van 10 mm. Elke bijkomende laag mag 10% dikker zijn dan de onderliggende laag. Verwerkingstemp.: 15-20°C. Kan nadien het beste geschuurd worden met P80-P120 voor algemene hechting en met P120-P240 voor fijne afwerking. Gebruik de Lightprimer voor verdere afwerking. Let op: voeg niet meer harder toe dan aangegeven.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)