

:: PUR GIETHARS N° 12 A80 A+B

Beschrijving:

Is een onge vuld, reukloos en sneldrogend gietsysteem op basis van twee componenten polyurethaan. Geeft na uitharding een hard-rubberachtig en slijtvast resultaat. Bestaat in een witte kleur die UV-bestendig is.

Verkrijgbaar in 5,4 kg en 68 kg verpakking.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle soorten gietingen dewelke UV-resistent dienen te blijven. Kan zowel manueel als machinaal verwerkt worden evenals onder vacuüm. Giethars N°12 is eenvoudig in gebruik, heeft een zéér goede doorharding en zéér hoge elasticiteit en zéér goede slijtweerstand.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	melkachtig	kleurloos
Viscositeit:	1350 mPa's	150 mPa's
Soortelijk gewicht:	1,01 gr/cm ³	1,22 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 mnd in gesloten verpakking	6 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik: afhankelijk van toepassing
Shore: A:80

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak.

Afzonderlijke componenten vóór gebruik goed mengen, schudden is onvoldoende.

Mengverhoudingen: 100 / 35

Alle bovenvermelde verhouding is volgens gewichtsdelen en bij een minimale verwerkingstemp. van 18°C.

Verwerkingstijd: 14-15 min.

Uithardingstijd: 24 uren. Het product niet in een té koude en vochtige omgeving opslaan.

Temperatuurbestendig tot 80°C. Kan eventueel versneld worden met PUR-versneller.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor aceton.)

De B-component kan de ogen, ademhalingsorganen en de huid irriteren. Sensibilisering door inademen en huidcontact mogelijk.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.