

::: AGROFLEX PU

Beschrijving:

Is een naadloze vloerafwerking op basis van polyurethaan producten versterkt met rubber. Het is een zogenaamde troffelvloer bestaande uit PU-hars als bindmiddel, een speciale verharder en rubbergranulaat. De vloer is naadloos en heeft een uitstekende slijtvastheid en een goede mechanische bestendigheid. Verkrijgbaar in 37 kg set verpakking.

Toepassing:

Agroflex rubbermortels zijn bestemd voor de bekleding van laadvloeren van paardentrailers en veewagens. Gebruik in de veesector: voor vloeren van stallen, boxen, kennels, looppaden, enz.

Gegevens bij levering:

Kleur	zwart
Viscositeit	700 mPa's
Soortelijk gewicht	1,2 kg/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	11 kg/m ²
Shore	A80

Verwerking:

Op een houten poreuze ondergrond eerst de primer G4 of aanbrengen. Vervolgens minimaal 4 tot 6 uren laten drogen (met een maximum van 8 uren.) Voor een betonnen ondergrond raden wij de epoxy primer fast aan. Hierover kan u na één uur (23°C) al de mortel aanbrengen.

Meng vooraf de A-component goed tot een homogene massa.

Deze mortel bestaat uit A-comp. (PU-hars – 19,75 kg) + B-comp. (harder – 3,75 kg) + C-comp. (rubber- 13,5 kg). Meng altijd eerst de A- en B-component voor u er de rubberkorrels bij voegt. Verwerk dit na menging binnen de 40 minuten bij 23°C en breng aan met een vlakspaan. Ontlucht nadien met een stekelrol.

Indien u kleinere hoeveelheden wenst te maken is de mengverhouding 5:1 in gewichtsdelen. De verse vloerbedekking 2 dagen niet mechanisch belasten en 1 week niet in aanraking met water brengen. De kanten kunnen eventueel afgewerkt worden met Uniflex.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)