

:: BESA URKI NATO SATIJN A+B

Omschrijving:

2-componenten duurzame, hoogvullende, licht elastische PUR-lak voor het afwerken van hout, glas, kunststof, metaal en non-ferrometalen. Zeer goed bestand tegen zon, water, chemicaliën en verdunde zuren en logen. Behoudt zijn satijnglans en is UV-bestendig. Heeft een M1 brandvertragend vermogen volgens UNE 23727-90 en is F1 geclassificeerd volgens NF- F-16101.

Beperkt aantal kleuren verkrijgbaar in 1 liter (a+b) en volgens Ral kleur in 3 liter verpakking (A-comp.)

Toepassing:

Als afwerklaag voor diverse toepassingen aan boot, bouw en modelbouw. Kan worden aangebracht met kwast, roller of spuitpistool. Bij het spuiten dient Urkisol 8229 echter 30-50% verdund te worden; bij het aanbrengen met kwast of roller is een verdunning van 10-30% het beste.

Gegevens bij levering:

	<u><i>A-Comp.</i></u>	<u><i>B-Comp.</i></u>
<i>Kleur:</i>	kleurloos / Ral-kleur	kleurloos
<i>Viscositeit:</i>	800 mPas	800 mPas
<i>Soortelijk gewicht:</i>	ca. 1,35 gr/cm ³	ca. 1,07 gr/cm ³
<i>Houdbaarheid:</i>	24 maanden in gesloten verpakking	12 maanden in gesloten verpakking
<i>Consistentie:</i>	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

<i>Verbruik:</i>	10-11 m ² /liter
<i>Shore:</i>	niet toepasbaar

Verwerking:

Zorg altijd voor een droge en vetvrije ondergrond. Nooit in direct zonlicht gebruiken. De afzonderlijke componenten voor gebruik goed mengen. Meng beide componenten in een 3/1 volume verhouding. Dit mengsel ca. 15 min. laten rusten en dan binnen 4 uur verwerken. Wachtijd tussen de lagen 3-4 uur. Stofdroog na 30 minuten, kleefvrij na 3-4 uur. Als extra hechtlaag voor poreuze ondergronden kunt u primer G4 gebruiken, voor aluminium of RVS ondergronden kunt u Epoxy Lightprimer gebruiken. Spuitdruk: 2,5-4 bar met een opening van 1,5-1,8 mm.

Let op: een te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot de vorming van luchtbellen op het oppervlak.

Veiligheid:

Zorg altijd voor geschikte beschermende kleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 wordt aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschap: cleaner M (milieuvriendelijk vervangingsmiddel voor aceton)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar beste weten samengesteld. Zij vormen echter geen grond voor eventuele aansprakelijkheid onzerzijds.