

::: SL EPOXY FILLER FIBREGLASS A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten oplosmiddelvrije vezel versterkte plamuur op basis van epoxy. Deze plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 10 mm zonder te krimpen.
Verkrijgbaar in 750 kg en 7.5 kg verpakkingen.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het repareren van beschadigingen boven en onder de waterlijn van staal, hardhout, polyester en beton. Uitstekend geschikt voor osmose-reparatie bij polyesterboten. Aluminium-, staal- en GVK-ondergronden het beste eerst met Light Primer voorbehandelen.

<i>Gegevens bij levering:</i>	<i>A-comp</i>	<i>B-comp</i>
Kleur	wit	licht grijs
Viscositeit	80000 mPa's	80000 mPa's
Soortelijk gewicht	1,55 g/cm ³	1,55 g/cm ³
Houdbaarheid	24 maanden in gesloten verpakking	
Consistentie	pasta	

Technische gegevens:

Verbruik 3,7 m² bij 200 micron laagdikte
Shore _ niet van toepassing

Verwerking:

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Meng de beide componenten in een 2/1 volumeverhouding of 100:50 in gewicht en verwerk deze binnen de 50 min bij 20°C. Breng aan met een spatel. Afhankelijk van de ondergrond en kwaliteit, zandstralen, schuren of light primer gebruiken. Schuurbaar na 16 uren bij 20°C. Nooit verwerken onder de 10°C.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.