

:: POLYESTER FILLER FIBREGLASS LOW STYRENE + BPO

Beschrijving:

Is een 2 componenten glasvezel gevulde vulplamuur met een verlaagd styreengehalte. Goed schuurbaar, met weinig krimp en blijft niet kleverig aan het oppervlak. Specifiek voor diepe opvullingen. Kan in dikkere lagen (per 5 mm) aangebracht worden. Verkrijgbaar in 250 gr en 1 kg verpakkingen.

Toepassing:

Goed schuurbare vulplamuur met een verbeterde vul- en strijkbaarheid. Heeft een rechtstreekse hechting op hout, metaal, aluminium en gegalvaniseerde ondergronden en GVK. Kan afgewerkt worden met fijne afwerkplamuur b.v. SL polyester filler universal en vervolgens met een aangepast laksysteem.

Gegevens bij levering:

Kleur	gebroken wit
Viscositeit	40.000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,87 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta / thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van laagdikte
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Meng de plamuur met 2-3% BPO harder en breng dit mengsel aan met een spatel.

Potlife: 4-7 min. bij 20°C. Minimum verwerkingstemp.: 10°C.

Kan reeds na 20-30 min. geschuurd worden. Na uitharding bestand tegen temperaturen tot 80°C.

Vermijd overdosering van de harder bij de plamuur, een teveel van harder kan een invloed hebben op de hechting en leiden tot verkleuring.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.