

:: H30/ UV LAMINEERHARS

Beschrijving:

Is een 1 component UV-uithardend, hoogwaardig, orthophtaalzuurhoudend polyesterhars met uitstekende mechanische eigenschappen. Is een milieuvriendelijk harstype met ingebouwd verhardersysteem dat reageert op UV-straling.

Verkrijgbaar in 5 kg, 20 kg en 233 kg verpakkingen.

Toepassing:

Is ideaal voor het lamineren van glasmatten en of weefsels. Dit voor algemene toepassingen. Kan zonder primer aangebracht worden op een polyesterondergrond. Bij hout of beton eerst een primer G4 aanbrengen.

Gegevens bij levering:

Kleur	transparant
Viscositeit	900-1100 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,10 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	1,2 kg/m ² (450 gr mat)
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Meng de hars grondig op voor gebruik en breng ze aan met een borstel of rol. Breng vervolgens de glasbewapening aan en impregneer deze zorgvuldig. Breng eventueel meerdere lagen (max. 2-3) aan ter versterking en plaats daarna het laminaat in de zon of onder onze UV-lamp. Een laminaat zal na ca. 5 tot 7 min. uitgehard zijn. Hou rekening met korte verwerkingstijden tijdens het werken in zonlicht. Sluit steeds de verpakking af ter bescherming tegen UV-stralen. Dit hars kan bij elke temperatuur verwerkt worden.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.) Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. Dit product hardt uit onder UV : zorg voor gepaste bescherming, in het bijzonder de ogen, door het dragen van een geschikte zonnebril.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.