

:: BIO EPOXY GLOSSCOAT A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten solventvrije, reukloze en heldere gietcoating op basis van bio based epoxy. Dit hars heeft een bio content van 30% en is geschikt voor glansgieten of als bescherming voor decoratieve toepassingen.

Toepassing:

Opgieten of glansgieten van glosscoat op hout, karton, metaal of kunststof. Is redelijk UV-bestendig en kan ingekleurd worden met PU-pigmenten of epoxy pigmenten.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur	kleurloos-geel	kleurloos
Viscositeit	< 1300 mPa's	< 40 sec (DIN 53224)
Soortelijk gewicht	ca. 1,0 gr/cm ³	ca. 1,0 gr/cm ³
Houdbaarheid	9 maanden	9 maanden
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Meng beide componenten in een 100/45 gewichtsdelende verhouding met elkaar. Potlife: 60 min. Droog na 24 uren bij een temperatuur van 23°C. Volledig uitgehard na 7 dagen. Breng, indien nodig, de eerste laag als contact laag aan met een borstel of spatel en laat dit gedurende 60-80 min drogen. Kleur vervolgens de volgende lagen in en giet op. Breng aan met een kwast of giet dit uit en verdeel met een spatel. Maak maximaal een halve kilogram aan in één keer, dit in functie van de verwerkingstijd. Raadpleeg bij twijfel onze adviseurs voor meer informatie.

Nota: Voor het verbeteren van de UV-bestendigheid en of het verkrijgen van een grotere hardheid / krasvastheid raden wij aan de Glosscoat af te werken met G8-Super of de glanslackspray.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)