

:: HECHTINGSPASTA KL1

Beschrijving:

Is een 2 componenten, witte, gevulde en voorversnelde verlijmingspasta op basis van ortho -hars. Uitermate geschikt voor het verlijmen met een goede slagvastheid en een bestendigheid tegen de meeste verdunde chemicaliën. Verkrijgbaar in 25 kg verpakkingen.

Toepassing:

Vindt zijn toepassing in de carrosseriesector, botenbouw, vormstukken, enz. Voor het vastzetten, uitvullen en radiusvorming bij o.a. schotten, spanten, rompverbindingen, enz.

Voor snelle en duurzame verlijmingen van GVK, laminaat, PVC-schuim, PU-schuim, hout, beton en aluminium en steen.

Gegevens bij levering:

Kleur	wit
Viscositeit	20000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,36 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik:	0,5 - 1 kg/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

De ondergrond moet steeds droog, stof- en vetvrij zijn. Vermeng de polyester met 2-3% Mekk harder en breng dit mengsel aan met een rubberspatel. Kan reeds na 2-3 uur belast worden. Potlife: 9-24 min. bij 20°C met 2% Mekk en 8 min. bij 28°C. Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife. Verwerkingstemp.: 15-20 °C. Bij het verlijmen van laminaten, gemaakt van LSE-harsen en ouder dan 24 uren, dient er eerst geschuurd te worden om opnieuw hechting te verkrijgen.

Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.