

::: EPOXY PRIMER FAST A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten middelviskeuze, ongevulde epoxyprimer met (VOS<1%) voor het verzegelen van en hechten op bijna alle ondergronden. Wordt toegepast in combinatie met de epoxy vloerverf of een PU-gietvloer of -coating. Verkrijgbaar in 1,5 kg, 3 kg en 10 kg verpakking.

Toepassing:

Als voorbereiding van de ondergrond, dit om zowel de hechting te verbeteren al het nog aanwezige vocht op te nemen en af te schermen. Door de snelle uitharding goed verwerkbaar voor het vernieuwen of renoveren van voedergoten bestaande uit beton, cement of steen. Mag toegepast worden op 'jonge' beton. Maakt vochtige kelderruimtes waterdicht.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur	kleurloos	kleurloos
Viscositeit	1300 mPa's	700 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,17 gr/cm ³	ca. 1,0 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 mndn in gesloten verpakking	12 mndn in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik	200-250 gr/m ² /laag (2 lagen aanbevolen)
Shore D	80

Verwerking:

Meng de beide componenten in een 100/50 (2:1) gewichtsverhouding. Potlife: 13-15 min. bij 23°C. Droog na 12 uren. Wachtijd tussen de lagen of afwerkingslaag: min. 1 uur bij 23°C, 3 uren bij 16°C. Verwerkingstemp.: 8-25°C. Volledige doorharding na 5 dagen. Breng aan met een borstel of rol.

LET OP: De verwerkingstijd van dit product is slechts 13-15 minuten. Maak kleine hoeveelheden aan. Giet het mengsel over het oppervlak en rol dit verder uit.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.