

:: PUR H75-AT A-COMP.

Beschrijving:

Is een 2 componenten structuur-polyurethaanschuim. Dient steeds in combinatie met B-component verwerkt te worden. Na uitharding bekomt u een schuim met een gesloten celstructuur en huidvorming met een densiteit van 75 kg/m³. CFK-vrij drijfmiddel. Bestand tegen chemicaliën en verdunde zuren. Verkrijgbaar in 0.7 kg, 3.5 kg en 200 kg verpakkingen.

Toepassing:

Voor het opvullen van holle ruimten of vormen zoals boten, reliëfvormen, figuren of modellen. U kunt met H 75 hout imiteren als u het in een siliconenvorm giet. Door de gesloten celstructuur geschikt voor langdurig contact met water, overschilderbaar, verlijmbaar, plamuurbaar, spijker- en schroefbaar. Kan ingekleurd worden met 5% PUR-pigment. Opgelet: geeft geen homogene kleur. Bij blootstelling aan het zonlicht zou het materiaal na enige tijd kunnen verkleuren.

Gegevens bij levering:

Kleur:	kleurloos-geel
Viscositeit:	250 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca 1 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	75 kg/m ³
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Meng afzonderlijke componenten grondig.

Meng beide componenten in een 100/145 gewichtsverhouding en giet het mengsel in de op te vullen vorm of ruimte. De potlife is ca. 60 sec. De uitzetting is ongeveer 13 x het volume. Droog na 15 min.

Ontvormbaar na 20 min. en volledig doorgehard na 12 uren. Zorg voor een verwerkingstemperatuur van 20°C tot 25°C. Stockeer het schuim tussen 10°C en 25°C omwille van vorstgevoeligheid. Mengen gebeurt het beste met een mechanische menger. Als lossingsmiddel adviseren wij APW.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Opgelet: verpakking kan onder druk staan.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.