

:: FLEXOVOSS PUR GIETVLOER A+ B

Beschrijving:

Is een 2 componenten oplosmiddelvrije PU-gietcoating voor het zelfegaliserend opgieten van vloeren in leefruimten, bedrijfsvloeren of aanhangwagens. Uiterst bestand tegen verdunde zuren en logen. Verkrijgbaar in 23,5 kg verpakkingen. Leverbaar in verschillende Ral kleuren. Standaard leverbaar in Ral 7000. Andere Ral kleuren op bestelling.

Toepassing:

Als gietcoating voor het zelfegaliserend opgieten van vloeren bestaande uit hout, beton (mits gebruik van een primer). Ideale coating voor vrachtwagens die in vlees- en levensmiddelenvervoer gebruikt worden, daar deze na uitharding fysiologisch neutraal is. Indien de vloer antislip moet worden, kan men in de toplaag Flexodur Topcoat een karburandumkorrel strooien. Niet toepassen bij transpalletgebruik.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp.</u>	<u>B-Comp.</u>
Kleur	grijs of Ral kleur	donker amber
Viscositeit	7000 mPa's	ca. 250 mPa's
Soortelijk gewicht 20°C	ca. 1,66 gr/cm ³	ca. 1,18 gr/cm ³
Houdbaarheid	3 mnd in gesloten verpakking	3 mnd in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	A+B
Shore	3,5-4,5 kg/m ² - afhankelijk van de toepassing bij 2-3 mm dikte D 80

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak. Gebruik bij poreuze of vermoedelijk vochtige ondergronden eerst de Epoxy Primer Fast aanbrengen. Laat deze min. 1 uur en max. 12 uren drogen (23°C.)

Meng afzonderlijke componenten goed voor gebruik. Meng vervolgens de gietvloer en de harder in een 5/1 gewichtsverhouding. Potlife: ca. 25 min. bij 20°C. Verwerkingstemp.: van 10°-30°C. Giet deze eerste laag gelijkmatig uit en verdeel deze met een getande spatel van 1 mm. Laat dit minstens 12 uren drogen. Schuur indien nodig het oppervlak af met schuurpapier P120 en ontstof het geheel.

Meng vervolgens de nodige hoeveelheid voor een 2^{de} laag. Rol direct na het aanbrengen het oppervlak na met een stekelroller. Hierdoor verdwijnen de luchtbelletjes.

Werk het geheel af met de flexodur zijdeglanscoating.

De gietvloer is pas na 7 dagen volledig uitgehard en heeft dan de uiteindelijke mechanische sterkte bereikt. Bij hogere temperaturen verkort de potlife aanzienlijk.

Tip: meng voor gebruik grondig met onze schroefmenger.

Opgelet: een té hoge vochtigheidsgraad (b.v. van een houten plaat) kan aanleiding geven tot de vorming van luchtbelletjes aan het oppervlak.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton)