

:: PERFECT POOL FINISH A+B

Beschrijving:

2 componenten performante afwerkingslaag speciaal ontwikkeld voor het hercoaten van een zwembad bestaande uit glasvezel versterkt polyester of beton. Deze is leverbaar in satijn glans. Heeft een uitstekende dekking na het aanbrengen van een primer. Uiterst bestendig tegen zon, water, chemicaliën en verdunde zuren en logen, die aanwezig zijn in zwembaden. Leverbaar in een beperkt aantal RAL-kleuren en verkrijgbaar in 1 en 5 lt sets.

Toepassing:

Als afwerklaag voor prefab mono-bloks en oudere zwembaden bestaande uit glasvezel versterkt polyester. Wordt gebruikt voor het renoveren van verkleurde of verbleekte zwembadcoatings. Kan zowel met borstel als met rol verwerkt worden. Dit product is niet van toepassing ter bescherming tegen osmose.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp.</u>	<u>B-Comp.</u>
Kleur:	Ral kleur	kleurloos
Viscositeit:	800 mPa's	800 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,15 gr/cm ³	ca. 1,07 gr/cm ³
Houdbaarheid:	24 mnd in gesloten verpakking	18 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	6 -8 m ² /liter
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Als hechtingslaag adviseren wij de 2 componenten Epoxy PERFECT POOL PRIMER of de LIGHT PRIMER (grijs) in 2 lagen. Deze primer kunt u tevens gebruiken voor zuigende ondergronden ter opvulling van porositeiten. Voor aluminium of RVS ondergronden raden wij aan de Epoxy primers te verdunnen met 5 à 10% epoxy verdunner. Verwerk de Perfect Pool Finish niet in de volle zon. Meng de afzonderlijke componenten vooraf grondig. Hanteer nadien een 3/2 gewichtsverhouding. Laat dit mengsel circa 15 min. rusten en verwerk dit dan binnen de 4 uren. Wachtijd tussen de lagen min. 12 uren en max. 48 uren, want zo blijft deze overschilderbaar zonder tussenschuren van voorgaande laag. Stofdroog na 15 min. Kleefvrij na 3 uren. Droog na 12 uren en doorgehard na 7 dagen. Bij permanent verwarmd zwembadwater, boven de 30°C adviseren we één extra laag van een kleurloze laag Perfect Pool Satin Clear aan te brengen over de 2 ingekleurde lagen. Dit ter bescherming van de onderliggende kleurlagen.

Opgelet: een té hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot de vorming van luchtballen aan het oppervlak. De relatieve vochtigheid mag maximaal 85% bedragen, terwijl de temperatuur van het oppervlak tijdens de applicatie min. 8°C en 3°C hoger moet zijn dan het dauwpunt.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.