

:: FLEXO PUR TOP ZG

Beschrijving:

Is een (licht) glanzende 1- componenten, oplosmiddelvrije, dikke vloerafwerking op basis van een alifatische polyurethaan.

Verkrijgbaar in 5kg en 10kg verpakkingen.

Toepassing:

Geschikt als gepigmenteerde, chemisch resistente, matte, zeer slijtvaste niet vergelende afwerking van PUR gietvloeren.

Gegevens bij levering:

Kleur	Ral kleuren
Soortelijk gewicht	+ - 1,40 gr/m ²
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	100-125 gr/m ²
Shore	NVT

Verwerking:

Het materiaal in de verpakking voor gebruik minimaal 3 minuten goed oproeren en overgieten in schone werkemmers. Blikken pas openen wanneer het daarin aanwezige materiaal ook daadwerkelijk verwerkt gaat worden. Eenmaal geopende verpakkingen zoveel mogelijk direct verwerken en niet bewaren. Een goed gemengde gekleurde topcoating als de Flexo Pur Top ZG is homogeen van uiterlijk.

- De ondergrond wordt best licht opgeschuurd met een onderhoudspad (donker) onder een één- schijfsmachine.
 - De vloer schoon, droog en stof- en vetvrij maken.
 - De Flexo Pur Top ZG vanuit een verdeel emmer met een 25 cm vachtroller verdelen op de ondervloer (verticaal opbrengen, horizontaal verdelen, verticaal narollen).
 - Langs de kanten met een kwast opbrengen en zoveel mogelijk met een vachtroller van 10 cm verdelen, totdat een gelijksoortige structuur ontstaat.
 - Binnen 5 minuten na het (horizontaal) verdelen dient de coating verticaal te worden nagerold met een droge 50 centimeter brede vachtroller. De coating moet op deze manier zonder druk op de roller uit te oefenen verdeeld worden om aanzetten en rolbanen zo veel mogelijk te voorkomen.
 - Probeer aansluitingen binnen de 20 minuten te realiseren; dit i.v.m. mogelijke kleur- en of glansgraadverschillen.
 - Zeer belangrijk: moet worden aangebracht met een max. verbruik van 135 gr/m²; boven deze grens kan schuimvorming optreden, welk effect na droging goed zichtbaar kan zijn.
- Nadat de toplaag is aangebracht op de boven beschreven manier, is het belangrijk er rekening mee te houden dat de droging van de Flexo Pur Top ZG sterk beïnvloed kan worden door omgevings- en klimaatsinvloeden. De volgende invloeden moeten dan ook worden uitgesloten:
- tocht langs deuren en ramen
 - tocht door een air-conditioning
 - sterke stijging of daling van de relatieve luchtvochtigheid en/of sterke stijging of daling van de omgevingstemperatuur en/of ondergrondtemperatuur.

:: FLEXO PUR TOP ZG

Uiterlijk:	Lichte structuur, afhankelijk van de rol.
verwerkingstemp:	min. 15°C - max. 25°C (optimaal = 20 °C)
Rel. vochtigheidsgraad:	min. 45% - max. 80%
Stofdroog:	na 12 uren
Kleefvrij:	na 16 uren
Beloopbaar:	na 16 uren
Belastbaar (mech)	na 72 uren (3 dagen)
Belastbaar (chem)	na 168 uren (7 dagen)

Veiligheid:

Bevat isocyaan, zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton)

Opgelet: verpakking kan onder druk staan.