

:: SANDING GELCOAT GRIJS H

Beschrijving:

Is een 2 componenten gelcoat op basis van orthoftaalzuurhoudend polyesterhars.
Een gelcoat met verbeterde schuureigenschappen die daarna afgelakt kan worden met traditionele autolakken. Heeft minder krimp tijdens het uitharden.
Verkrijgbaar in 30 kg verpakkingen.

Toepassing:

Deze gelcoat wordt als eerste laag aangebracht in een met was voorbehandelde mal.
Buitenste laag van een laminaat in polyester of epoxyhars. Ideaal als carrosseriegelcoat voor stukken die naderhand gespoten worden met een carrosserielak. Bestaat in een hand- en spuitversie.

H = handversie, S = spuitversie.

Gegevens bij levering:

Kleur:	Grijs/wit
Viscositeit:	6000-12000 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,4 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 maanden in gesloten originele verpakking
Consistentie:	vloeibaar/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik:	600 gr/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Meng het hars met 1-3% Mekp-harder en breng dit aan met een gelcoatborstel of spuit (indien spuitversie) met een specifiek gelcoatpistool, met een opening van 2,5 mm of met een airlesspistool. Het hars blijft licht kleverig aan het oppervlak voor een betere hechting met het polyesterlaminaat, de onderkant hardt volledig uit.

Potlife: +/- 30 min. bij 20°C. Maak steeds kleine hoeveelheden in verhouding tot de potlife.

Wacht min. 6 uren voor het aanbrengen van een nieuwe laag, max. 24 uren.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor aceton)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.