

::: HECHTINGSPASTA KL-4

Beschrijving:

Is een 2 componenten, gevulde en voorversnelde lichtgewicht verlijmingspasta op basis van orthoftaal polyesterhars.

Voor een snelle en duurzame verlijming van o.a. PUR, PVC, hout, steen, polyesterdelen en phenolschuim en in het bijzonder van core materialen.

Verkrijgbaar in 25 liter verpakkingen.

Toepassing:

Vindt zijn toepassing in de carrosseriesector, botenbouw, vormstukken, enz. Voor het vastzetten, uitvullen en radiusvorming bij o.a. schotten, spanten, rompverbindingen, enz.

De uitgeharde lijmverbinding heeft een goede slagvastheid en is bestand tegen vocht en de meeste verdunde chemicaliën.

Gegevens bij levering:

Kleur	wit
Viscositeit	15000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,72 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten
Consistentie	verpakking pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik:	0,5 - 1 kg/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

De ondergrond moet steeds droog, stof- en vetvrij zijn. Vermeng de polyester met 1-3% Mekp harder en breng dit mengsel aan met een rubberspatel. Kan reeds na 2-3 uur belast worden. Potlife: 15-45 min. bij 20°C. Verwerkingstemp.: 18-25°C. Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife. Bij het verlijmen van laminaten, gemaakt van LSE (low styrene emissie = paraffine)-harsen en ouder dan 24 uur, dient er eerst geschuurd te worden om opnieuw een aanhechting te verkrijgen.

Doorharding na 24 uur.

Kan eventueel extra versneld worden met 0.5-1.5 % cobalt. Nooit cobalt rechtstreeks met Mekp harder vermengen, wel afzonderlijk in het hars.

Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.