

## :: FERRO SPRAY + CHP

### *Beschrijving:*

Is een 2 componenten polyester spuitplamuur met een vullende werking, zéér goed schuurbaar en weinig stofvorming bij het afschuren.

Verkrijgbaar in 1,5 kg verpakkingen.

### *Toepassing:*

Als spuitbare afwerkplamuur na een polyesterreparatie of voor op hout, metaal, beton of GVK. Gladde afwerking en zacht schuurbaar. Kan zonder primer aangebracht worden op polyester en mag verder afgewerkt worden met een aangepast laksysteem.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	grijs
Viscositeit	14.000 mPas
Soortelijk gewicht	ca. 1,7 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	6-8 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

### *Technische gegevens:*

Verbruik	ca. 600gr/m <sup>2</sup>
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Meng het hars met 3,5% CHP harder en verwerk dit mengsel binnen de 15-20 min. bij 20°C. Kan reeds na 120-180 min. geschuurd worden. Wordt 2,5% verdund met Spray Verdunner. Bij een spuitdruk van 3-4 bar en met een spuitopening van spuitpistool van: 2-3,5 mm.

Na uitharding bestand tegen temperaturen tot 80°C.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.