

:: EPOXY LIGHTWEIGHT FILLER WIT A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten oplosmiddelvrije lichtgewichtplamuur op basis van epoxy (0,8 kg/liter.)
Deze plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 10 mm zonder te krimpen.
Verkrijgbaar in 750 ml en 7.5 kg verpakkingen.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het repareren van beschadigingen boven en onder de waterlijn van staal, hardhout, polyester en ferro-cement. Ook geschikt voor osmose-reparatie bij polyesterboten.
Aluminium ondergronden eerst met de epoxy Light Primer voorbehandelen.

Gegevens bij levering:	A-comp	B-comp
Kleur	wit	lichtgrijs
Viscositeit	80000 mPa's	80000 mPa's
Soortelijk gewicht	0,72 g/cm ³	0,75 g/cm ³
Houdbaarheid	24 mndn in gesloten verpakking	24 mndn in gesloten verpakking
Consistentie	pasta	pasta

Technische gegevens:

Verbruik 6 m²/ kg bij 200 micron laagdikte
Shore niet van toepassing

Verwerking:

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Meng de beide componenten in een 1/1 volumeverhouding of een 100:100 gewichtsverhouding en verwerk deze binnen de 50 min bij 20°C.
Breng aan met een spatel. Afhankelijk van de ondergrond en kwaliteit dient u eerst te zandstralen of te schuren. Schuurbaar na 24 uren (20°C.) Waterbelastbaar na 48 uren. Nooit verwerken onder de 10°C.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)