

## :: V-SURE EPOXY GLOSSCOAT A+B

### *Beschrijving:*

Is een 2 componenten solventvrije, reukloze en heldere gietcoating op basis van epoxy. Geschikt voor glansgieten en als bescherming voor decoratieve toepassingen. Verkrijgbaar in 1 kg verpakkingen.

### *Toepassing:*

Opgieten of glansgieten van glosscoat op hout, carton, metaal of kunststof. Is redelijk UV-bestendig en kan ingekleurd worden met PU-pigmenten of epoxy-pigmenten.

### *Gegevens bij levering:*

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur	kleurloos-geel	kleurloos
Viscositeit	< 1500 mPa's	< 40 sec (DIN 53224)
Soortelijk gewicht	ca. 1,0 gr/cm <sup>3</sup>	ca. 1,0 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	9 maanden	9 maanden
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

### *Technische gegevens:*

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Meng beide componenten in een 100/40 gewichtsdelende verhouding met elkaar. Potlife: 40 min. Droog na 24 uren bij een temperatuur van 23°C. Volledig uitgehard na 7 dagen. Breng, indien nodig, de eerste laag als contactlaag aan met een borstel of rol en laat dit gedurende 30-40 min drogen. Kleur vervolgens de volgende lagen in giet op. Breng aan met een kwast of Giet dit uit en verdeel met een spatel. Maak maximaal een halve kilogram aan in één keer, dit in functie van de verwerkingstijd. Raadpleeg bij twijfel onze adviseurs voor meer informatie.

**Nota:** Voor het verbeteren van de UV-bestendigheid en of het verkrijgen van een grotere hardheid / krasvastheid raden wij aan de Glosscoat af te werken met G8-Super og glanslackspray.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijk onzerzijds.